

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА**ДЕВИНИЛ 950ТГ2****СМОЛА ТРУДНОГОРЮЧАЯ****ОПИСАНИЕ**

ДЕВИНИЛ 950ТГ2 – это высококачественная наполненная трудногорючая предускоренная бромированная эпоксивинилэфирная смола. Разработана как для ручного нанесения (Н), так и для напыления (S), RTM – технологии, пултрузии.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

– Ламинаты на основе этой смолы отличаются трудногорючестью (получен сертификат на соответствие ГОСТ 12.1.044-89) в сочетании с высокой прочностью и стойкостью к агрессивным средам.

– Будучи высоконаполненной системой, смола, тем не менее, обеспечивает качественную пропитку стекломатериала и высокие физико-механические показатели. При использовании RTM-варианта смолы, благодаря качественному диспергированию и стабилизации антипиренов-наполнителей, происходит их равномерное распределение как по всей площади изделия, так и по его толщине.

– Применяется для изготовления газопроводов и дымоходов, вентиляционных зонтов, эксплуатирующихся в условиях агрессивных сред и повышенных температур, а также химстойких емкостей, трубопроводов, напольных решеток, лестниц, ограждений. Производство различных изделий, как для внутренней отделки транспорта, так и самих несущих конструкций автомобильного, железнодорожного и электротранспорта, водного транспорта, спасательных шлюпок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СМОЛЫ ПРИ ПОСТАВКЕ

Свойства	Ед.изм.	Показатель	Метод
Внешний вид		Жидкость белого цвета	Визуальный
Массовая доля нелетучих веществ	%	74 \pm 2	ГОСТ 17537
Время гелеобразования при 20°C: 2% (Тригонокс 239).	мин.	20-30	методика ДУГАЛАК
Динамическая вязкость по Брукфильду RV при 23°C, скорость 50, Шпиндель 3. Вязкость для варианта RTM	мПа*с	800-1200 (400-500)	ГОСТ 25271-93 ISO 2555-89
Температура вспышки	°C	31	ISO 3679
Усадка, менее	%	2	ASTM D256-69
Плотность	кг/м ³	1,5-1,6	ISO 2811-2001

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМОЛЫ ПРИ ОТВЕРЖДЕНИИ

Свойства	Ед.изм.	Показатель	Метод
Прочность при растяжении	мПа	60	ISO 527-1993
Удлинение	%	1	ISO 527-1993
Модуль упругости при растяжении	мПа	3200-3400	ISO 2555-89
Твердость по Барклоу	Ед	40	ASTM D 2583-99
HDT - t ⁰ тепловой деформации	°С	90	ISO 75-1993

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

Двугорлые металлические бочки по 220кг. (нетто).
Полиэтиленовые кубы по 1100кг. (нетто).

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения 3 месяца со дня изготовления.

Хранить в оригинальной упаковке в закрытом помещении при температуре не более 25°С, исключить попадание прямых солнечных лучей.

Перед применением хорошо перемешать.